

Pellicole Avery® 500 Fluor

emissione: **01/07/2002**

Introduzione

Le pellicole Avery 500 Fluor aumentano il valore dell'attenzione per i messaggi pubblicitari di breve durata.

Descrizione

Frontale : vinile plasticizzato monomericamente, 130 micron

Adesivo : semipermanente, acrilico

Carta protettiva : carta kraft sbiancata trattata da un lato, 140 g/m²

Trasformazione

Le pellicole Avery 500 Fluor offrono eccellenti proprietà di trasformazione su una vasta gamma di attrezzature computerizzate per intaglio.

Caratteristiche

- Eccellenti caratteristiche di taglio e sfridatura.
- Colori "ben visibili" per applicazioni che devono attirare lo sguardo.

Consigli per l'uso

- Insegne, testi e loghi fluorescenti di breve durata.
- Sticker promozionali.
- Etichette ad alta visibilità.
- Insegne pubblicitarie e grafiche che catturano lo sguardo.



Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	130 micron
Resistenza alla trazione	ISO 1184	1.6 kN/m
Allungamento	ISO 1184	130%
Lucentezza	ISO 2813, 20°	10 %
Stabilità dimensionale	DIN 30646	1 mm. max
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	2 anni
Durata di esercizio ²	Esposizione verticale	a 3 mesi

Termiche

Caratteristiche	Risultati
Temperatura di applicazione	Minimo: +10°C
Temperatura di esercizio	-30° a +100° C

Resistenza agli agenti chimici

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Resistenza all'umidità	120 ore di esposizione	Nessun effetto
Resistenza all'acqua	120 ore d'immersione	Nessun effetto
Resistenza al benzina	2 ore d'immersione	nessun cambiamento
Aspetto:		nessun cambiamento
Adesività:		nessun cambiamento
Colore		nessun cambiamento
Resistenza ai solventi	Applicato su alluminio, esposto a: oli, grassi, solventi alifatici, oli per motori, eptano, cherosene e combustibile JP-4.	Nessun effetto

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Italia
Via per Uboldo 48
21040 Garenzano (Varese)
Tel +39 02 963931 - Fax +39 02 96481652