

Pellicole Avery® 900 Fluor

emissione: 01/07/2002

Introduzione

Le pellicole Avery® 900 Fluor aumentano il valore dell'attenzione per le applicazioni relative alla sicurezza e i messaggi pubblicitari.

Descrizione

Frontale : vinile fuso di ottima qualità, fluorescente e a due strati, 110 micron
Adesivo : permanente, acrilico
Carta protettiva : carta kraft sbiancata siliconata da un lato, 140 g/m²

Caratteristiche

- Colori brillanti che offrono un eccellente impatto visivo.
- Eccellente adesione ad una grande varietà di superfici.
- Eccellente stabilità dimensionale.
- Avery 900-3 Fluor Red (Fluorescente Rosso) è conforme alle specifiche europee relative all'uso di:
 - Marcature sulla parte posteriore degli automezzi
 - Triangoli segnala pericolo
 - Marcature sugli automezzi a traffico lento

Consigli per l'uso

- Per il traffico e i trasporti, ovunque si richieda sicurezza, visibilità e segnalazione immediata.
- Effetto "cattura l'occhio" per i display pubblicitari.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pellicole Avery® 900 Fluor

Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	110 micron
Stabilità dimensionale	DIN 30646	0.3 mm. max
Adesività iniziale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	600 N/m
Adesività finale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	800 N/m
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	2 anni
Durata di esercizio ²	Esposizione verticale	
900-3 Fluor Red		a 18 mesi
900-2 Fluorescente giallo		a 6 mesi

Nota Non consigliamo le applicazioni orizzontali perché la durata potrebbe diminuire significativamente.

Termiche

Caratteristiche	Risultati
Temperatura di applicazione	Minimo: +10°C
Termiche	-30° to + 110°C

Resistenza agli agenti chimici

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Resistenza all'umidità	120 ore di esposizione	Nessun effetto
Resistenza all'acqua	120 ore d'immersione	Nessun effetto
Resistenza al benzina	2 hours immersion Aspetto: Adesività Colore	nessun cambiamento nessun cambiamento nessun cambiamento
Resistenza ai solventi	Applicato su alluminio, esposto a: oli, grassi, solventi alifatici, oli per motori, eptano, cherosene e combustibile JP-4.	Nessun effetto

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Italia
Via per Uboldo 48
21040 Garenzano (Varese)
Tel +39 02 963931 - Fax +39 02 96481652



www.averygraphics.com

Italia
Via per Uboldo 48
21040 Gerezano (Varese)
Tel +39 02 963931 - Fax +39 02 96481652