

Avery 700 Premium Film

emissione: 12/12/2004

Introduzione

Le pellicole Avery 700 Premium sono ideali per molte applicazioni ad uso interno ed esterno di media durata con un'eccellente stabilità dimensionale. Le pellicole Avery 700 Premium sono disponibili in una vasta gamma di colori standard. Altri colori possono essere ordinati mediante il nostro stimato servizio 'colori su richiesta'.

Descrizione

Pellicola frontale : pellicola vinilica polimerica, 64 micron
Adesivo : permanente, base acrilica
Carta protettiva : carta kraft sbiancata trattata da un lato, 130 g/m²

Trasformazione

Le pellicole Avery 700 Premium possono essere tagliate su una grande varietà di attrezzature per l'intaglio computerizzato. Buone sono anche le prestazioni di fustellatura. Le pellicole Avery 700 Premium possono essere stampate a trasferimento termico.

Caratteristiche

- Taglio e sfridatura superiori.
- Eccellente stabilità dimensionale.
- Aspetto altamente lucido.
- Bella gamma di pellicole con 120 colori.
- Buona coprenza.

Le pellicole Avery 700 Premium White e le pellicole 730 Premium White Matt sono prodotte su carta protettiva con contrasto blu per una trasformazione più facile.

Consigli per l'uso

Le pellicole Avery 700 Premium offrono una vastissima gamma di colori speciali per:

- Grafica per finestre.
- Segnaletica direzionale, uso interno ed esterno.
- Grafiche su automezzi, fiancate rigide.
- Superfici per poster.
- Display promozionali.

Le superfici di applicazione possono variare da piane regolari a curve per cui si richiede una durata media.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pellicole Avery® 700 Premium

Fisiche

| Caratteristiche | Metodi di prova ¹ | Risultati |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Spessore materiale frontale | ISO 534 | 64 micron |
| Spessore frontale + adesivo | ISO 534 | 90 micron |
| Stabilità dimensionale | DIN 30646 | 0,25 mm. max |
| Allungamento di rottura | DIN 53445 | 120% |
| Adesività iniziale | FINAT FTM-1, pannello d'acciaio | 460 N/m |
| Adesività finale | FINAT FTM-1, pannello d'acciaio | 660 N/m |
| Infiammabilità | | Autoestinguente |
| Invecchiamento accelerato | SAE J 1960, 1500 ore di esposizione | Nessun effetto negativo sulla prestazione della pellicola |
| Durata all'immagazzinaggio | Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH | 2 anni |
| Durata di esercizio ² | Esposizione verticale | |
| Nero & Bianco | | 8 anni |
| Tutti i Colori & Trasparente | | 7 anni |
| Metallico | | 5 anni |

Termiche

| Caratteristiche | Risultati |
|-----------------------------|-------------------|
| Temperatura di applicazione | Minimo: +10 °C |
| Termiche | Da -40° a +110° C |

Resistenza agli agenti chimici

| Caratteristiche | Metodi di prova ¹ | Risultati |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Resistenza all'umidità | 200 ore di esposizione | Nessun effetto |
| Resistenza agli spruzzi salini | 120 ore di esposizione | Nessun effetto |
| Resistenza all'acqua | 48 ore d'immersione | Nessun effetto |
| Resistenza ai solventi | Applicato su alluminio 1 ora di immersione nel gasolio 4 ore di immersione nell'antigelo | Nessun effetto Nessun effetto |

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni. **In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera delle seguenti Condizioni, si applicherà la versione inglese.**

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzie o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Italia
Via per Uboldo 48
21040 Gerenzano (Varese)
Tel +39 02 963931 - Fax +39 02 96481652