SCHEDA TECNICA

Pellicole Avery® 5500 QM Translucent

emissione: **20/09/2010**

Introduzione
Le pellicole Avery 5500 QM Translucent sono state appositamente studiate per l'intaglio. Le pellicole Avery 5500 QM Translucent offrono un'eccellente trasformazione mediante intaglio computerizzato, taglio manuale o fustellatura.

Descrizione

Frontale	: pellicola vinilica fusa, traslucida, 50 micron
Adesivo	: permanente, trasparente, acrilico
Carta protettiva	: carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m²

Caratteristiche
- Eccellente uniformità del colore alla luce riflessa e trasmessa.
- Eccellente adesione ad una grande varietà di superfici.
- Eccellente solidità del colore ed ottima durata.
- Stabilità dimensionale superiore.

Consigli per l'uso
- Grafica per insegne e calotte illuminate dall'interno, su superfci rigide e flessibili.
- Grafiche per vetrine e segnaletica al minuto.

Servizio 'Avery® Colour Matching':
La Avery Dennison mette a disposizione dei clienti il servizio "Colour Matching" per i progetti che richiedono colori che non appartengono alla gamma dei colori standard. Quantità minima di ordinazione è un rotolo.

Riferimenti incrociati PANTONE®:
La Avery Dennison offre una gamma di colori approvati da Pantone per una scelta più veloce dei colori ed un utilizzo più facile da parte dei designer e degli intagliatori. Un elenco separto con i riferimenti incrociati approvati da Pantone mostra i colori approvati e il legame con il nome e il codice Avery standard.

PANTONE® è proprietà di Pantone, Inc.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO — Avery® 5500 QM Translucent Films

Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova[1]	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	50 micron
Spessore frontale + adesivo	ISO 534	80 micron
Resistenza alla trazione	DIN 53455	1,0 kN/m
Allungamento	DIN 53455	75 %
Lucentezza	ISO 2813, 20°	25%
Stabilità dimensionale	DIN 30646	0,2 mm. max
Adesività iniziale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	540 N/m
Adesività finale	FINAT FTM-1,	
	PMMA	720 N/m
	Vetro	640 N/m
	Pannello d'acciaio	720 N/m
Invecchiamento accelerato	SAE J 1960, 2000 ore di esposizione	Nessun cambiamento significativo del colore
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	2 anni
Durata di esercizio[2]	Esposizione verticale	
Bianco + Nero		10 anni
Colori + Trasparente		8 anni
Metallico		5 anni

Termiche

Caratteristiche		Risultati
Temperatura di applicazione		Minimo: +10°C
Temperatura di esercizio		- 50° a +110° C
Resistenza al calore	Esposizione di 3 settimane ad 80°C.	Nessun cambiamento significativo del colore

Importante
Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.
Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

Garanzia
I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.
Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova
Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio
La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.

Italia
Via per Uboldo 48
21040 Gerenzano (Varese)
Tel +39 02 963931 - Fax +39 02 96481652