

THERMOREFLEX 2000

Descrizione

Materiale termosaldabile **riflettente** per taglio plotter. Il supporto è in **poliestere**.

I dati relativi alla Rifrangenza sono riportati nella tabella allegata.

Coordinate Tricromatiche: $x = 0,3077$ $y = 0,3263$

Luminanza: $Y = 23,6$

Il prodotto, applicato in modo corretto sui più comuni tipi di tessuto, supera ampiamente i requisiti fissati dalla Norma EN 471 (Classe 2) e dalla Gazzetta Ufficiale (Disciplinare Tecnico) del 27.07.95.

Informazioni di base

Tenendo conto della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, un'indicazione di massima è la seguente:

Temperatura: 150°C

Tempo: 15"

Pressione: minima

Procedura di trasferimento

- 1) Tagliare il materiale **a specchio**
- 2) Spellicolare il materiale in eccesso
- 3) Posizionare sul tessuto con il proprio supporto in poliestere
- 4) Trasferire
- 5) Rimuovere il supporto **a freddo**

Tessuti Consigliati

Cotone, Poliestere e Misti Cotone-Poliestere non trattati

Lavaggio: (attendere 24h dopo il trasferimento)

Resiste a 60 cicli di lavaggio a secco in Percloroetilene (ISO 3175)

Resiste a 60 cicli di lavaggio a umido a 60°C (ISO 6330/2A)

Resiste a 30 cicli di lavaggio a umido a 90°C (ISO 6330/1A)

Lavaggio a secco : si

N.B. : i dati riportati sono frutto della nostra esperienza.

Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.

SISER s.r.l.

V.LE DELLA TECNICA n. 18 – 36100 VICENZA ITALY

TEL. +39 0444 287960 - FAX +39 0444 287959 - E-mail: info@siser.it - www.siser.it

R.E.A. VI 171856 VI – Reg. Imp. VI n. 14971 - Cap. Soc. € 103.300 i.v. – Partita IVA 01591490246



RIFRANGENZA

Angolo di divergenza	Angolo di illuminazione			
	5°	20°	30°	40°
12'	504 Cd/Lux mq.	470 Cd/Lux mq.	370 Cd/Lux mq.	160 Cd/Lux mq.
20'	348 Cd/Lux mq.	346 Cd/Lux mq.	295 Cd/Lux mq.	150 Cd/Lux mq.
1°	30 Cd/Lux mq.	28 Cd/Lux mq.	24 Cd/Lux mq.	35 Cd/Lux mq.
1°30'	15 Cd/Lux mq.	14 Cd/Lux mq.	13 Cd/Lux mq.	7 Cd/Lux mq.

I valori sopra indicati s'intendono riferiti al prodotto non trasferito.

Possono subire variazioni in base al tessuto sul quale si effettua il trasferimento o qualora il trasferimento stesso non venga eseguito in condizioni ottimali.

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso.

Il presente documento può essere soggetto a modifiche. Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.it.

Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale. Grazie

SISER s.r.l.

V.LE DELLA TECNICA n. 18 – 36100 VICENZA ITALY

TEL. +39 0444 287960 - FAX +39 0444 287959 - E-mail: info@siser.it - www.siser.it

R.E.A. VI 171856 VI – Reg. Imp. VI n. 14971 - Cap. Soc. € 103.300 i.v. – Partita IVA 01591490246

