Scheda tecnica

IR 50

Descrizione : la pellicola IR 50 rinvia il 50% deI calore e riduce i raggi ultravioletti per oltre il 99%, fino a 380nm. Questo film non altera assolutamente la trasparenza deI vetro e non sbiadisce i colori. Si tratta di un vero fattore di ottimizzazione deI comfort. I film adesivi di protezione solare sono composti da 2 strati di poliestere metallizzato sotto vuoto, da un adesivo e da una pellicola protettiva (da rimuovere al momento della posa)

Utilizzo : su qualsiasi tipo di vetrata.

Modalità d'applicazione : lato intemo, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : normali detergenti (non abrasivi, senza ammoniaca...), 30 giomi dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare il film.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale nell'Europa Centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. Il film dovrà essere conservato lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, a una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve essere priva di polvere, grasso 0 qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Supporto	Poliestere 46 micron
Adesivo	Acrilico polimero 19 gr/m2
Metalizzazione	Sputter
Colore	Champagne
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Riflessione energia solare	41 %
Assorbimento energia solare	15,8 %
Trasmissione energia solare	42 %
Trasmissione luce visibile	77 %
Energia solare rifiutata	52,1 %
Trasmissione degli U.V.	1 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Mínimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

Scheda tecnica SOL 332

Descrizione : la pellicola adesiva di protezione solare SOL 332 permette di combattere efficacemente il fenomeno dell'effetto serra. Questa pellicola respinge il 66% dell'energia solare, riducendo quindi il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno. Si tratta di un vero fattore d'ottimizzazione del comfort. I film adesivi di protezione solare sono composti da 2 strati di poliestere metallizzato sotto vuoto, da un adesivo e da una pellicola protettiva (da rimuovere al momento della posa). Le pellicole sono trattate antigraffio.

Utilizzo : per tutti i locali esposti al sole, forniti da tipi di vetri minerali o sintetici.

Modalità d'applicazione : lato esterno del vetro, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 8 a 10 anni in caso di applicazione Verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante.
Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 36 micron
Adesivo	Acrilico polimero 19 gr/m²
Colore	Metallizzato grigio
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Esterna
Riflessione energia solare	29 %
Assorbimento energia solare	52 %
Trasmissione energia solare	19 %
Trasmissione luce visibile	20 %
Riflessione luce visibile	29 %
Energia solare rifiutata	66 %
Trasmissione degli U.V.	1 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

Scheda tecnica SOL 251

Descrizione : la pellicola adesiva di protezione solare SOL 251 permette di combattere efficacemente il fenomeno dell'effetto serra. Questa pellicola respinge il 72% dell'energia solare, riducendo quindi il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno. Si tratta di un vero fattore d'ottimizzazione del comfort. I film adesivi di protezione solare sono composti da 2 strati di poliestere metallizzato sotto vuoto, da un adesivo e da una pellicola protettiva (da rimuovere al momento della posa). Le pellicole sono trattate antigraffio.

Utilizzo : su qualsiasi vetrata semplice o temprata.

Modalità d'applicazione : lato interno del vetro, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale nell'Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.
Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 36 micron
Adesivo	Acrilico polimero 19 gr/m²
Colore	Metallizzato bronzo
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Riflessione energia solare	37 %
Assorbimento energia solare	51 %
Trasmissione energia solare	12 %
Trasmissione luce visibile	11 %
Riflessione luce visibile	20 %
Energia solare rifiutata	72 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

Scheda tecnica SOL 152

Descrizione : la pellicola adesiva di protezione solare SOL 152 permette di combattere efficacemente il fenomeno dell'effetto serra. Questa pellicola respinge il 66% dell'energia solare, riducendo quindi il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno. Si tratta di un vero fattore d'ottimizzazione del comfort. I film adesivi di protezione solare sono composti da 2 strati di poliestere metallizzato sotto vuoto, da un adesivo e da una pellicola protettiva (da rimuovere al momento della posa). Le pellicole sono trattate antigraffio.

Utilizzo : per tutti i tipi di vetri minerali o sintetici esposti al sole.

Modalità d'applicazione : lato esterno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Supporto	Poliestere 36 micron
Adesivo	Acrilico polimero 19 gr/m²
Colore	Metallizzato grigio-blu
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Esterna
Riflessione energia solare	43 %
Assorbimento energia solare	31 %
Trasmissione energia solare	26 %
Trasmissione luce visibile	32 %
Riflessione luce visibile	40 %
Energia solare rifiutata	66 %
Trasmissione degli U.V.	1 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

Scheda tecnica SOL 101

Descrizione : la pellicola adesiva di protezione solare SOL 101 permette di combattere efficacemente il fenomeno dell'effetto serra. Questa pellicola respinge il 75% dell'energia solare, riducendo quindi il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno. Si tratta di un vero fattore d'ottimizzazione del comfort. I film adesivi di protezione solare sono composti da 2 strati di poliestere metallizzato sotto vuoto, da un adesivo e da una pellicola protettiva (da rimuovere al momento della posa). Le pellicole sono trattate antigraffio.

Utilizzo : su qualsiasi vetrata semplice o temprata.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale nell'Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.
Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 36 micron
Adesivo	Acrilico polimero 19 gr/m²
Colore	Metallizzato argento
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Riflessione energia solare	55 %
Assorbimento energia solare	33 %
Trasmissione energia solare	12 %
Trasmissione luce visibile	16 %
Riflessione luce visibile	60 %
Energia solare rifiutata	75 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

Scheda tecnica SOL 102

Descrizione : la pellicola adesiva di protezione solare SOL 102 permette di combattere efficacemente il fenomeno dell'effetto serra. Questa pellicola respinge il 79% dell'energia solare, riducendo quindi il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno. Si tratta di un vero fattore d'ottimizzazione del comfort. I film adesivi di protezione solare sono composti da 2 strati di poliestere metallizzato sotto vuoto, da un adesivo e da una pellicola protettiva (da rimuovere al momento della posa). Le pellicole sono trattate antigraffio.

Utilizzo : per tutti i tipi di vetri minerali o sintetici esposti al sole.

Incompatibilità : su determinate piastre di policarbonato troppo nuovo o di qualità scarsa, potrebbe verificarsi un fenomeno di emissione di gas che, senza annullare l'efficienza del film, potrebbe influenzarne negativamente l'aspetto estetico. Si raccomanda quindi di effettuare una prova preliminare.

Modalità d'applicazione : lato esterno del vetro, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante.

Supporto	Poliestere 36 micron
Adesivo	Acrilico polimero 19 gr/m²
Colore	Metallizzato argento
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Esterna
Riflessione energia solare	65 %
Assorbimento energia solare	24 %
Trasmissione energia solare	11 %
Trasmissione luce visibile	16 %
Riflessione luce visibile	60 %
Energia solare rifiutata	79 %
Trasmissione degli U.V.	1 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

Réflectiv Window Films

Scheda tecnica SOL 148

Descrizione : la pellicola adesiva di protezione solare SOL 148 permette di combattere efficacemente il fenomeno dell'effetto serra. Questa pellicola respinge il 48% dell'energia solare, riducendo quindi il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno. Si tratta di un vero fattore d'ottimizzazione del comfort. I film adesivi di protezione solare sono composti da 2 strati di poliestere metallizzato sotto vuoto, da un adesivo e da una pellicola protettiva (da rimuovere al momento della posa). Le pellicole sono trattate antigraffio.

Utilizzo : su tutti i tipi di vetri.

Modalità d'applicazione : lato interno del vetro, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 15 a 20 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale

Garanzia: 10 anni

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Supporto	Poliestere 36 micron	
Adesivo	Acrilico polimero 19 gr/m²	
Colore	Punti di alluminio	
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron	
Applicazione	Interna	
	Estate	Inverno
Riflessione energia solare	28 %	22 %
Assorbimento energia solare	30 %	22 %
Trasmissione energia solare	42 %	56 %
Trasmissione luce visibile	58 %	60 %
Riflessione luce visibile	28 %	22 %
Energia solare rifiutata	48 %	34 %
Trasmissione degli U.V.	10 %	10 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C	
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C	
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m	

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

Scheda tecnica SOL 150

Descrizione : la pellicola adesiva di protezione solare SOL 150 permette di combattere efficacemente il fenomeno dell'effetto serra. Questa pellicola respinge il 54% dell'energia solare, riducendo quindi il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno. Si tratta di un vero fattore d'ottimizzazione del comfort. I film adesivi di protezione solare sono composti da 2 strati di poliestere metallizzato sotto vuoto, da un adesivo e da una pellicola protettiva (da rimuovere al momento della posa). Le pellicole sono trattate antigraffio.

Utilizzo : su qualsiasi vetrata semplice o temprata.

Modalità d'applicazione : lato interno del vetro, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.
Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 36 micron
Adesivo	Acrilico polimero 19 gr/m²
Colore	Metallizzato grigio-blu
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Riflessione energia solare	27 %
Assorbimento energia solare	36 %
Trasmissione energia solare	37 %
Trasmissione luce visibile	47 %
Riflessione luce visibile	27 %
Energia solare rifiutata	54 %
Trasmissione degli U.V.	3 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.