

Descrizione : la pellicola a specchio gioca sul fenomeno del bilanciamento della luce : in risposta a una luce più intensa, la pellicola si trasforma in schermo riflettente. Rinvia, da un lato, l'immagine, come uno specchio, conservando, dall'altro lato, la trasparenza del vetro. Permette di vedere senza essere visti. Questa pellicola incolore forma una membrana solidale che mantiene in posizione il vetro evitando che vada in frantumi in caso d'esplosione.

Utilizzo : tutti i locali a proteggere dall'intrusione e dagli sguardi indiscreti come nelle sale informatiche, unità di stoccaggio, magazzini, locali al piano terra, etc.

Modalità d'applicazione : lato interno del vetro, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : normali detergenti, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 100 micron
Adesivo	Acrilico Polimero 25 gr/m ²
Colore	Argento
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Carico alla rottura	17 daN/cm
Elongazione	100 %
Applicazione	Interna
Riflessione energia solare	55 %
Assorbimento energia solare	33 %
Trasmissione energia solare	12 %
Trasmissione luce visibile	15 %
Riflessione luce visibile	60 %
Energia solare rifiutata	75 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Classificazione agli urti

**NFP
78406**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



Descrizione : questa pellicola adesiva si applica nella parte posteriore degli specchi al fine di trattenere i frantumi di vetro in caso d'urto o d'incendio.

Utilizzo : per garantire la protezione degli specchi argentati, senza dover ricorrere al vetro temprato responsabile di deformazioni ottiche nei luoghi provvisti di specchi, con presenza di persone esterne, quali palestre, sale da ballo, hall d'esposizione, ascensori, nightclub...

Modalità d'applicazione : semplice e rapido, è sufficiente inumidire la superficie del vetro, applicare la pellicola dal lato della colla ed eliminare l'acqua con un raschietto. Lo specchio può essere normalmente incollato dopo 24 ore.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : più di 20 anni per una applicazione verticale nell'Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante.

Supporto	Poliestere 75 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Incolore
Protettore	Foglio siliconato 100 micron
Carico alla rottura	17.5 daN/cm
Elongazione	100 %
Applicazione	Foglia dello specchio
Resistenza all'U.V	Excellent
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Classificazione agli urti

664.
6.509

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

Descrizione : questa pellicola incolore forma una membrana solidale che mantiene in posizione il vetro evitando che vada in frantumi in caso d'esplosione.

Utilizzo : per proteggere qualsiasi luogo pubblico : scuole, ospedali, palestre, siti classificati "SEVESO", gruppi di stoccaggio, sale d'informatica, etc.

Modalità d'applicazione SEC 054 : lato interno, con acqua saponosa.

Modalità d'applicazione SEC 054 X : lato esterno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola.

Durata SEC 054 : da 15 a 20 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Durata SEC 054 X : da 5 a 8 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Supporto	Poliestere 100 micron
Adesivo	Acrilico Polimero 25 gr/m ²
Colore	Incolore
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Carico alla rottura	17 daN/cm
Elongazione	100 %
Applicazione SEC 054	Interna
Applicazione SEC 054 X	Esterna
Riflessione energia solare	9 %
Assorbimento energia solare	7 %
Trasmissione energia solare	84 %
Trasmissione luce visibile	89 %
Riflessione luce visibile	9 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Classificazione agli urti

**NFP
78406**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



Descrizione : questa pellicola incolore forma una membrana solidale che mantiene in posizione il vetro evitando che vada in frantumi in caso d'esplosione.

Utilizzo : per proteggere qualsiasi luogo pubblico: scuole, ospedali, palestre, siti classificati "SEVESO", gruppi di stoccaggio, sale d'informatica, etc.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola.

Durata : da 15 a 20 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il polycarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Supporto	Poliestere 200 micron
Adesivo	Acrilico polimero 25 gr/m ²
Colore	Incolore
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Carico alla rottura	17 daN/cm
Elongazione	100 %
Applicazione	Interna
Riflessione energia solare	9 %
Assorbimento energia solare	7 %
Trasmissione energia solare	84 %
Trasmissione luce visibile	89 %
Riflessione luce visibile	9 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Classificazione agli urti

EN
12600

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

