

Avery® DOL 4100 Gloss

emissione: 20/05/2004

Introduzione

Avery DOL 4100 è una pellicola di plastificazione super lucida da utilizzare sulle pellicole Avery perforate per vetrine, quali Avery TPM M 7012, Avery EPM 4001, Avery IPMI 4001, per garantire un'ottima adesività della pellicola perforata per vetro.

Descrizione

Frontale	: poliestere trasparente super lucido, 25 micron
Adesivo	: permanente, trasparente, acrilico
Carta protettiva	: poliestere trasparente

Trasformazione

Per consigli ed istruzioni consultare i Bollettini Tecnici:

- 5.3 Combinazioni consigliate tra pellicole di plastificazione Avery e materiali Avery per la stampa digitale.
- 5.4 Consigli per la trasformazione delle pellicole Avery DOL.

Caratteristiche

- Alta trasparenza.
- Alta resistenza alle abrasioni.
- Eccellente stabilità dimensionale.
- Buona resistenza alle sostanze chimiche e ai solventi.
- Eccellente adesività.
- Eccellente resistenza ai processi di lavaggio automatico.

Usi

Durante la laminazione sulle immagini stampate, gli inchiostri e i toner utilizzati dovrebbero essere completamente asciutti e senza additivi (silicone) che potrebbero ridurre o prevenire la corretta adesività della pellicola di plastificazione. Avery DOL 4100 è compatibile sia con le immagini stampate in serigrafia che con le immagini stampate con sistema digitale. Avery DOL 4100 è consigliata solo per le finestre piane al 100%. Avery DOL 4000 può essere usata sia per le finestre piane che per quelle leggermente incurvate.

Nota

Si consiglia di plastificare sempre le pellicole per vetrine Avery Perforated Window con Avery DOL 4100 quando l'uso è all'esterno. La durata della stampa dipende sempre da toner/inchiostro, pellicola, plastificazione usata e condizioni di esposizione e trattamento.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® DOL 4100 Gloss

Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	25 micron
Spessore frontale + adesivo	ISO 534	50 micron
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	1 anno
Stabilità dimensionale	DIN 38464	Eccellente
Durata se applicata su pellicole perforate	Esposizione verticale	2 anni

Termiche

Caratteristiche	Risultati
Temperatura di laminazione	Vedi Bollettino Tecnico
Temperatura di esercizio	Da - 40°C a +125°C

Chimiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Resistente alla maggior parte degli acidi non aggressivi, degli alcali e delle soluzioni saline.		

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Graphics Division

Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude – The Netherlands
Tel +31 71 3421500 – Fax +31 71 3421538