

Avery® MPI-A™ 8112 Overposting film

emissione: 09/04/2003

Introduzione

Avery MPI-A 8112 è un vinile calandrato monomero di colore bianco lucido con adesivo rimovibile. Per le sue caratteristiche di elevata coprenza, è eccellente per le sovrapposizioni su applicazioni precedenti. E' adatto alle stampanti a getto d'inchiostro di grande formato e airbrush che utilizzano inchiostro solvente e che richiedono avvolgimento in senso contrario.

Per il suo eccellente adesivo rimovibile, Avery MPI-A 8112 è consigliato per una vasta gamma di applicazioni promozionali di breve durata su superfici piane.

Descrizione

Frontale : pellicola calandrata, bianca lucida, coprente, 100 micron

Adesivo : **rimovibile**, acrilico

Carta protettiva : carta kraft, 140 g/m²

Specialità : Riavvolgimento su anime con 4 tacche

Caratteristiche

- Eccellente stampabilità e manualità su stampanti selezionate.
- Rimozione facile e senza residui (fino a 1 anno).
- Facile taglio ed applicazione.
- Eccellente rapporto prezzo/prestazione per grafiche promozionali per esterno.

Trasformazione

Avery MPI-A 8112 è un vinile multiuso appositamente studiato per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti di grande formato che utilizzano inchiostri base solvente.

I rotoli Avery MPI-A 8112 vengono riavvolti su un'anima speciale con 4 tacche.

Consultare il Bollettino Tecnico 5.15 per informazioni più dettagliate sulla compatibilità tra stampante e Materiali Avery MPI-A.

Per migliorare il colore e proteggere l'immagine dalle radiazioni UV o dalle abrasioni, si consiglia di plastificare Avery MPI-A 8112 con una pellicola Avery DOL o con le vernici serigrafiche consigliate.

Consigli per l'uso

- Tutte le applicazioni dove si richiede sovrapposizione ad applicazioni precedenti.
- Tabelloni per le affissioni.
- Pubblicità sui trasporti pubblici.
- Pubblicità all'esterno di breve durata.
- Manifesti, pannelli ed insegne per stand fieristici.
- Grafiche su automezzi.
- Promozioni per punti vendita.



Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	100 micron
Coprenza	ISO 2471	99 %
Stabilità dimensionale	DIN 30646	0,5 mm. max
Adesività iniziale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	225N/m
Adesività finale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	400 N/m
Infiammabilità		Autoestinguento
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22° C/50-55 % RH	2 anni
Durata di esercizio ²	Esposizione verticale	2 anni

Rimovibilità Rimovibilità senza sporco fino ad 1 anno.
Non se applicato su: Vernici alla nitrocellulosa, ABS, Polistirene, vernici (troppo) fresche ed alcuni tipi di vinile.

Termiche

Caratteristiche	Risultati
Temperatura di applicazione:	+ 0°C
Temperatura di esercizio:	Da -40° a +110° C

Chimiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Resistenza all'umidità	120 ore di esposizione	Nessun effetto
Resistenza all'acqua	48 ore d'immersione	Nessun effetto
Resistenza alla corrosione	120 ore di esposizione	Non contribuisce alla corrosione
Resistenza ai solventi (applicato su alluminio)		Nessun effetto

Esposta ad olii, grassi, solventi alifatici, olii per motori, eptano, cherosene e combustibile JP-4.

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Italia
Via per Uboldo 48
21040 Garenzano (Varese)
Tel +39 02 963931 - Fax +39 02 96481652