

Avery® MPI™ 1040 Transparent

emissione: 01/03/2011

Introduzione

Il vinile Avery Multi-Purpose Inkjet 1040 è una pellicola vinilica autoadesiva, lucida, bianca, altamente conformabile. E' adatto per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti a getto d'inchiostro di formato super.

Per l'eccellente durata e conformabilità della pellicola, Avery MPI 1040 Transparent è consigliata per le applicazioni su rivetti ed ondulazioni e/o per prolungato uso all'esterno.

Descrizione

Pellicola : vinile cast, trasparente, lucido, 50 micron

Adesivo : trasparente, rimovibile, acrilico

Carta protettiva : carta kraft siliconata con polietilene su due lati, 140 g/m²

Trasformazione

Avery MPI 1040 è un vinile multiuso, sviluppato per varie stampanti super wide format che usano inchiostro solvente, solvente Ecologico/non aggressivo, UV o al lattice.

Per migliorare il colore e proteggere le immagini dai raggi UV o dalle abrasioni, si consiglia di proteggere Avery MPI 1040 Transparent usando una pellicola di plastificazione o della vernice.

Se la decorazione finale deve essere usata su automezzi o superfici con corrugazioni, consigliamo di usare DOL 1460 o DOL 1480.

Si noti che la plastificazione di Avery MPI 1040 Transparent con le pellicole DOL avrà effetti sulla conformabilità di tutta la costruzione.

Per dettagli più specifici sulle combinazioni Avery® DOL, consultare il Bollettino Tecnico 5.3. "Combinazioni consigliate tra pellicole di plastificazione Avery® e Materiali Avery® per la stampa digitale".

Per informazioni su come applicare le pellicole Avery MPI Cast, fare riferimento al "Bollettino Tecnico 5.9. Metodi di applicazione per le pellicole autoadesive".

Usi

- Grafiche su automezzi.
- Segnaletica interna ed esterna.
- Decorazioni per vetrine.
- Pubblicità durevole per promozioni e punti vendita.
- Tutte le applicazioni permanenti che richiedono conformabilità.

Caratteristiche

- Alta trasparenza.
- Eccellente stampabilità e trasformabilità su stampanti selezionate.
- Eccellente prestazione all'esterno e durata.
- Eccellente conformabilità a superfici irregolari.
- Aspetto altamente lucido.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® MPI™ 1040 Transparent

Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	50 micron
Spessore frontale + adesivo	ISO 534	80 micron
Allungamento	DIN 53455	> 100%
Stabilità dimensionale	DIN 30646	0,4 mm max.
Adesività iniziale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	525 N/m
Adesività finale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	700 N/m
Infiammabilità		Autoestinguento
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	1 anno
Durata, senza stampa	Esposizione verticale	7 anni

Termiche

Caratteristiche	Risultati
Temperatura minima di applicazione	+10°C
Temperatura di esercizio	Da -40 °C a + 80 °C

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera delle seguenti Condizioni, si applicherà la versione inglese.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Graphics Division
Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude – The Netherlands
Tel +31 71 3421500 – Fax +31 71 3421538