

Avery® 750 Embossing Film

emissione: 17/03/2005

Introduzione

Avery 750 Embossing Film è una pellicola stampabile in serigrafia che permette di dare forma tridimensionale ad etichette, emblemi e targhe. Disponibile in cromo lucido.

Descrizione

Pellicola frontale: 125 micron, poliestere trattato in superficie -

Disponibilità

	Adesivo ➔	Permanente
Carta Protettiva (polietilene bianco su due lati carta kraft trattata)	⓪	
Standard		x

Trasformazione

La pellicola Avery 750 Embossing può essere goffrata con le comuni macchine per goffratura, applicando il giusto grado di calore, in rapporto al tempo ed alla pressione. Avery 750 Embossing Film può essere anche stampata in serigrafia: si otterranno i migliori risultati con inchiostri conformi. Richiedete al Vostro fornitore di inchiostri eventuali consigli.

Caratteristiche

- Eccellenti proprietà di goffratura
- Bright Silver (Argento Lucido) per un aspetto più lussuoso
- Adesivo permanente di lunga durata
- Deformazione permanente degli strati superiori della pellicola, mantenendo uno strato di adesivo piano per una forte aderenza

Consigli per l'uso:

- Targhe goffrate
- Emblemi automobilistici goffrati
- Oggetti decorativi goffrati
- Materiale goffrato per punti vendita

Norme a salvaguardia dell'ambiente, della Salute e della Sicurezza.

Questo materiale risponde ai requisiti dei Regolamenti Europei sui Giocattoli EN 71-3.

Il prodotto soddisfa la normativa 'US CONEG Model Toxics' e le direttiva della Comunità europea 94/62/EC, articolo 11, sugli imballaggi e il loro relativo smaltimento, in riferimento ai livelli accettabili dei metalli pesanti - es. la somma dei metalli pesanti Cadmio, Mercurio, Piombo e Cromo (VI) è inferiore a 100 ppm.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® 750 Embossing Film

Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	125 micron
Stabilità dimensionale	DIN 30646	0,2 mm. max
Infiammabilità		Autoestinguento
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	2 anni
Durata di esercizio ²	Esposizione verticale	
Cromo		2 anni

Adesivi

Permanente Adesivo a base di acrilico trasparente come il vetro per una resistenza massima alla luce solare e agli agenti atmosferici. Tack iniziale e adesività finale buoni. Resiste alle alte temperature.

	<u>Permanente</u>	
Temperatura minima di applicazione:	+10°C	
Gamma temperature di esercizio	-40°C a +150°C	
Adesività iniziale su acciaio inossidabile	550 N/m	FTM-1
Adesività finale su acciaio inossidabile	750 N/m	FTM-1

Chimiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Resistenza all'umidità	120 ore di esposizione	Nessun effetto
Resistenza alla corrosione	120 ore di esposizione	Non contribuisce alla corrosione
Resistenza all'acqua	48 ore d'immersione	Nessun effetto
Resistenza agli agenti chimici	Acidi non aggressivi	Nessun effetto
	Alkali non aggressivi	Nessun effetto
Resistenza ai solventi	Applicato su alluminio	Nessun effetto se esposta a: oli, grassi, solventi alifatici olio per motori, eptano, cherosene e benzina JP-4

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti senza notifica. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera delle seguenti Condizioni, si applicherà la versione inglese.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Graphics Division
Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude - The Netherlands
Tel +31 71 3421500 - Fax +31 71 3421538