

## Avery® Greenline

emissione: **Lugli 2009**

### Introduzione

I prodotti Avery Greenline sono disponibili in Bianco Lucido, Bianco Opaco e Trasparente Lucido. Sono pellicole ecologiche, stampabili in offset e in serigrafia, con topcoating, per una vasta gamma di applicazioni a relativo breve termine.

### Descrizione

Frontale:      Gloss White            - pellicola di polipropilene, 60 micron (top-coated)  
                     Matt White                - pellicola di polipropilene, 60 micron (top-coated)  
                     Gloss Transparent - pellicola di polipropilene, 60 micron (top-coated)

### Disponibilità

	Adesivo ➔	Permanente
Protettiva (carta kraft siliconata da un lato)		
Standard		<b>X</b>

### Trasformazione

La serie Avery Greenline presenta eccellenti caratteristiche di trasformazione e stampa: Questa pellicola può essere serigrafata con gli inchiostri serigrafici indicati nel Bollettino Tecnico Avery 2.2 "Consigli sugli inchiostri per Avery Greenline".

Le pellicole Avery Greenline possono anche essere stampate in offset (UV e convenzionale). Consultare prima il Bollettino Tecnico Avery 7.3.

### Caratteristiche

- Eccellente stabilità del foglio per un perfetto registro in fase di stampa.
- Eccellenti caratteristiche di stampabilità, trasformazione ed applicazione.
- Eccellente stabilità dimensionale durante l'uso.

### Consigli per l'uso

- Alternativa alle pellicole autoadesive tradizionali che rispetta l'ambiente.
- Pubblicità all'esterno di breve durata.
- Manifesti, pannelli ed insegne per stand fieristici.
- Pubblicità su cartelloni.
- Etichette e stickers.
- Promozioni per punti vendita.

### Norme a salvaguardia dell'ambiente, della Salute e della Sicurezza.

Questo materiale risponde ai requisiti dei Regolamenti Europei sui Giocattoli EN 71-3.

Il prodotto soddisfa la normativa 'US CONEG Model Toxics' e le direttiva della Comunità europea 94/62/EC, articolo 11, sugli imballaggi e il loro relativo smaltimento, in riferimento ai livelli accettabili dei metalli pesanti - es. la somma dei metalli pesanti Cadmio, Mercurio, Piombo e Cromo (VI) è inferiore a 100 ppm.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® Greenline

### Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova <sup>1</sup>	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	60 micron
Gloss – Gloss White	ISO 2813, 20°	50 %
- Matt White	ISO 2813, 60°	4 %
- Gloss Transparent	ISO 2813, 20°	60 %
Coprenza, pellicola bianco		> 85 %
Stabilità dimensionale	DIN 30646	0,2 mm. max
Infiammabilità		Autoestinguento
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	2 anni
Durata di esercizio <sup>2</sup>	Esposizione verticale	1 anno

### Adesivi

Permanente Adesivo acrilico a base di emulsione per scopi generali con elevata adesività iniziale sulle superfici più comuni.

	Permanente	
Temperatura minima di applicazione:	+10°C	
Gamma temperature di esercizio	Da -40°C a +100°C	
Adesività iniziale su acciaio inossidabile	350 N/m	FTM-1
Adesività finale su acciaio inossidabile	460 N/m	FTM-1

### Chimiche

Caratteristiche	Metodi di prova <sup>1</sup>	Risultati
Resistenza all'umidità	120 ore di esposizione	Nessun effetto
Resistenza alla corrosione	120 ore di esposizione	Non contribuisce alla corrosione
Resistenza all'acqua	48 ore d'immersione	Nessun effetto
Resistenza ai solventi	Applicato su alluminio	Nessun effetto se esposta a: oli, grassi, solventi alifatici olio per motori, eptano, cherosene e benzina JP-4

#### Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti senza notifica.

#### Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

#### 1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

#### 2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Graphics Division  
Rijndijk 86, P.O. Box 118  
2394 ZG Hazerswoude – The Netherlands  
Tel +31 71 3421500 – Fax +31 71 3421538