

Avery® Polyester Films

emissione : Luglio 2010

Introduzione

Avery Polyester Film è una gamma di prodotti usati per un'ampia varietà di grafiche.

Descrizione

Frontale: Poliestere trattato in superficie
 Avery 710 – trasparente lucido
 Avery 710 – cromo lucido
 Avery 711 – cromo satin
 Avery 772 – cromo spazzolato

Disponibilità

	Adesivo ➡	Permanente
<i>Carta Protettiva</i> (polietilene bianco su due lati carta kraft trattata)	⬇	
Standard		x

Trasformazione

Le pellicole Avery Polyester possono essere stampate in serigrafia, stampa offset litografica e tipografica. Ogni singolo processo richiede inchiostri speciali e condizioni adeguate. Richiedete al Vostro fornitore di inchiostri procedure dettagliate di utilizzo.

Caratteristiche

Pellicole con alta resistenza alla trazione
 Eccellente resistenza a solventi ed agenti chimici
 Ottima adesione ad una grande varietà di superfici
 Bright Silver (Argento Lucido) per un aspetto più lussuoso
 Aspetto "metallo spazzolato" per Avery 772
 Adesivo permanente di lunga durata
 Elevata trasparenza per Avery 710 Transparent

Consigli per l'uso

Etichette bifacciali per vetrine
 Targhe ed oggetti decorativi
 Etichette per prodotti e numeri seriali
 Decorazioni di biciclette
 Grafica stampata/non stampata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® Polyester Films

Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Spessore materiale frontale – Avery 710	ISO 534	23 micron
Spessore materiale frontale – Avery 711	ISO 534	24 micron
Spessore materiale frontale – Avery 772	ISO 534	50 micron
Stabilità dimensionale – Avery 710/711	DIN 30646	0,1 mm. max
Stabilità dimensionale – Avery 772	DIN 30646	0,2 mm. max
Inflammabilità		Autoestinguento
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	2 anni
Durata di esercizio ²	Esposizione verticale	
710 Transparent		2 anni
710 Chrome / 711 Satin Chrome		2 anni
772 Brushed Chrome		2 anni

Adesivi

Permanente Adesivo a base di acrilico trasparente come il vetro per una resistenza massima alla luce solare e agli agenti atmosferici. Tack iniziale e adesività finale buoni.

	<u>Permanente</u>	
Temperatura minima di applicazione:	+10°C	
Gamma temperature di esercizio	-20°C a +80°C (24 ore) +110°C (1 ora)	
Adesività iniziale su acciaio inossidabile	550 N/m	FTM-1
Adesività finale su acciaio inossidabile	750 N/m	FTM-1

Chimiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Resistenza all'umidità	120 ore di esposizione	Nessun effetto
Resistenza alla corrosione	120 ore di esposizione	Non contribuisce alla corrosione
Resistenza all'acqua	48 ore d'immersione	Nessun effetto
Resistenza agli agenti chimici	Acidi non aggressivi	Nessun effetto
	Alkali non aggressivi	Nessun effetto
Resistenza ai solventi	Applicato su alluminio	Nessun effetto se esposta a: oli, grassi, solventi alifatici olio per motori, eptano, cherosen e benzina JP-4

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti senza notifica. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera delle seguenti Condizioni, si applicherà la versione inglese.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Graphics & Reflective Products Division
Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude – The Netherlands
Tel +31 71 3421500 – Fax +31 71 3421538