INFORMAZIONI TECNICHE

SB 110/2 — INCHIOSTRO SCRATCH-OFF ARGENTO

Scheda tecnica in italiano — traduzione del documento originale del produttore

Applicazioni

• Inchiostro per la stampa di biglietti della lotteria.

• Supporti: carta e cartone.

• Strato di fondo: vernice distaccante UV 150, UV 150 Special Mauve oppure UV 150/51, stampata con tessuto P150.34; in alternativa vernice a solvente CF 150/14, stampata con tessuto P90.

• In funzione dell'assorbenza della carta, utilizzare una maglia più aperta.

Aspetto

• Satinato.

Diluizione

• Diluente SB 2000: aggiungere circa il 10%, massimo 15%.

Essiccazione

• Circa 10 minuti all'aria aperta; immediata in tunnel.

Tessuto serigrafico

• P45–77 per ottenere una buona coprenza.

Emulsioni

• Sono adatte tutte le emulsioni resistenti ai solventi.

Pulizia

• ST 1000 oppure CT 1000/1.

Stabilità a magazzino

• Circa 1 anno.

Avvertenze

• Prima di stampare SB 110/2, applicare sempre una vernice distaccante: UV 150, UV 150/51 oppure CF 150/14 a solvente. La sezione applicazioni del documento originale cita anche UV 150 Special Mauve.

• Eseguire sempre una prova prima di avviare la produzione.

Prodotto complementare

• SB 6000: agente distaccante; aggiungere 1–2% per migliorare la grattabilità.

Nota del produttore: le raccomandazioni si basano sulle migliori conoscenze disponibili; non viene assunta responsabilità per la loro sufficienza o correttezza in ogni caso.

Documento di riferimento: "Scratch off SB 110-2-EN.pdf". Traduzione informativa; per eventuali controversie tecniche fa fede la scheda originale.